

Bei Einsatz eines Verzögerers ist die längere Trocknungszeit bis zum Schleifen zu beachten!!

- Entsorgung:** Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.
- Sicherheit:** Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.
- Sonstige Hinweise:** Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.
- Verkaufseinheit:** 1kg



von Profis
für Profis

R300 Betocover deep blender

Technisches Datenblatt (TDB)



Lacklehner
HIGH END OBERFLÄCHEN



rgo Beton
Oberflächen

Verwendungszweck


R300 Betocover deep blender, wird in den R300 Betocover eingerührt. Retarder mit langsamer Verdunstung. R300 Betocover deep blender, ist ein Filmbildehilfsmittel und Verzögerer.

Ergiebigkeit: In Verbindung mit R300 Betocover siehe Technisches Datenblatt/Produktinformation.

Verarbeitungshinweise



Farbton
farblos



Mischungsverhältnis
nach Gewicht oder Volumen - Anwendungsspezifisch



Einstellzusatz
--

Hinweise

Lagerung: vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Lagerungstemperatur - 10 - 30 °C
geschlossenes Originalgebilde: weniger als 6 Monate bei 20 C°

Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen! Bei mehrmaligem Öffnen, ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen!

Verarbeitungsbedingungen: nicht Verdünnen!
bei Zugabe ins Stammaterial (R300) Betocover mindestens 6 Minuten mit der Hand aufrühren! Mit Rührwerk mindestens 3 Minuten!

Technische Daten: Festkörper im Volumen 0,0 %
Dichte 0,930 - 0,950 g/ml bei 20°C
Lagerstabilität bei originalverschlossenem Gebinde 06 Monate bei 20°C

Verarbeitungshinweise: Mischungsverhältnisse den Eigenschaften und Produktangaben befolgen.

Verarbeitung: Optimale Raumtemperatur 20 bis 25°C
Optimale Luftfeuchtigkeit 45 bis 65 %
Materialtemperatur 20 bis 25°C
Allgemeine Hinweise Vor Verarbeitung sind die benötigten Zusätze durch langsame Zugabe homogen einzurühren.
Die allgemeinen örtlichen Richtlinien zur Verarbeitung von Polyurethanmaterialien sind zu beachten.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Lackiererei Lehner - Herzog-Heinrich-Str. 2 - 94081 Fürstencell - Tel.: +49 (0)8502 / 91 73 0 - Email: info@lacklehner.de - www.lacklehner.de